

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA
RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN

BAITA

L'ORIGINE DELL'ESSENZA

CERDOMUS

A vertical strip of wood texture on the left side of the page. The rest of the page is a grid of six wood texture samples, each with a color name in white, bold, uppercase letters.

BEIGE

TORTORA

BAITA
L'ORIGINE DELL'ESSENZA
CERDOMUS

ANTRACITE

BIANCO

GRIGIO

Baita rappresenta in ogni sua forma la massima espressione dell'essenza, esaltata dalla forte stonalizzazione e dal continuo movimento della superficie. Un prodotto dall'aspetto naturale ottenuto mediante le più elevate tecnologie produttive risulta essere la soluzione ideale per spazi non convenzionali, moderni e di grande effetto.

- 5 COLORI | COLORS
- 1 FINITURA | FINISH
CON 3 STRUTTURE MIX
- 1 FORMATO | SIZE
16,5X100 | 6.5"X40"
SPESSORE 10 mm | 0.4"

BAITA

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN
V4 | SP mm 10_0.4" | R10 | A+B+C | COF dry 0,71 - wet 0,64 | D.COF 0,74





BAITA



BEIGE



In its every form, Baita is the expression of essence, enhanced by strong shading and continuous motion on the surface. A product with a natural look, yielded by the most sophisticated production techniques,

proves to be the ideal solution for unconventional and modern spaces that convey great effect.







BAITA




TORTORA













BAITA

BIANCO



Baita steht in allen Formen für maximalen Ausdruck der Essenz, hervor-
gehoben durch die starken Variationen in der Farbgebung und durch
die kontinuierliche Bewegung der Oberfläche. Ein natürlich erschei-

nendes Produkt , hergestellt mit den modernsten Produktionstechniken, das die ideale Lösung für
unkonventionelle, moderne Räume mit großartiger Wirkung zu sein scheint.





ВАЙТА



GRIGIO



В ЛЮБОЙ СВОЕЙ ФОРМЕ ВАЙТА МАКСИМАЛЬНО ВЫРАЗИТЕЛЬНО ОТРАЖАЕТ СУТЬ, ПОДЧЕРКНУТУЮ СИЛЬНЫМ КОНТРАСТОМ И НЕПРЕРЫВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ. ИЗДЕЛИЕ, ЕСТЕСТВЕННОЕ НА ВИД, ПОЛУЧЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВЫСОЧАЙШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ, СОВРЕМЕННЫХ И ЭФФЕКТНЫХ ПРОСТРАНСТВ.





BAITA BEIGE

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN
 REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE
 GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ



FONDI - TILES

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
16,5x100	6.5"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72729	47 MQ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
4,8x100 battiscopa	1.9"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72824	14 ML
4,8x50 battiscala dx	1.9"x20"	10 ^{MM} 0.4"	72829	19 ST
4,8x50 battiscala sx	1.9"x20"	10 ^{MM} 0.4"	72834	19 ST
33x100 gradino costa retta	13"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72839	135 PZ
33x100 angolare dx	13"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72845	225 PZ
33x100 angolare sx	13"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72853	225 PZ



16.5x100
6.5"x40"

CONFORME A NORME | UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture UNI EN ISO 10545-04	 RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance UNI EN ISO 10545-05	 RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion UNI EN ISO 10545-06	 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance UNI EN ISO 10545-09	 RESISTENZA AL GELO Frost resistance UNI EN ISO 10545-12	 RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance UNI EN ISO 10545-13
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance UNI EN ISO 10545-14	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance R10 DIN 51130	 RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot A+B+C DIN 51097	 COF Static coefficient of friction DRY 0,71 WET 0,64 ASTM C 1028	 D.COF Dynamic coefficient of friction 0,74	 CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------



BAITA TORTORA

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN
 REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE
 GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ



FONDI - TILES

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
16,5x100	6.5"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72731	47 MQ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
4,8x100 battiscopa	1.9"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72827	14 ML
4,8x50 battiscala dx	1.9"x20"	10 ^{MM} 0.4"	72832	19 ST
4,8x50 battiscala sx	1.9"x20"	10 ^{MM} 0.4"	72837	19 ST
33x100 gradino costa retta	13"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72843	135 PZ
33x100 angolare dx	13"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72849	225 PZ
33x100 angolare sx	13"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72856	225 PZ



16.5x100
6.5"x40"

CONFORME A NORME | UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance	RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	RESISTENZA AL GELO Frost resistance	RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance
UNI EN ISO 10545-04	UNI EN ISO 10545-05	UNI EN ISO 10545-06	UNI EN ISO 10545-09	UNI EN ISO 10545-12	UNI EN ISO 10545-13

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance	RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot	COF Static coefficient of friction	D.COF Dynamic coefficient of friction	CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
UNI EN ISO 10545-14	DIN 51130	DIN 51097	ASTM C 1028	DRY 0,71 WET 0,64 0,74	



BAITA ANTRACITE

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN
 REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE
 GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ



FONDI - TILES

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
16,5x100 6.5"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72728	47	MQ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
4,8x100 battiscopa	10 ^{MM} 0.4"	72823	14	ML
4,8x50 battiscala dx	10 ^{MM} 0.4"	72828	19	ST
4,8x50 battiscala sx	10 ^{MM} 0.4"	72833	19	ST
33x100 gradino costa retta	10 ^{MM} 0.4"	72838	135	PZ
33x100 angolare dx	10 ^{MM} 0.4"	72844	225	PZ
33x100 angolare sx	10 ^{MM} 0.4"	72852	225	PZ



16.5x100
6.5"x40"

CONFORME A NORME | UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance	RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	RESISTENZA AL GELO Frost resistance	RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance
UNI EN ISO 10545-04	UNI EN ISO 10545-05	UNI EN ISO 10545-06	UNI EN ISO 10545-09	UNI EN ISO 10545-12	UNI EN ISO 10545-13

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance	RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot	COF Static coefficient of friction	D.COF Dynamic coefficient of friction	CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
UNI EN ISO 10545-14	DIN 51130	DIN 51097	ASTM C 1028	DRY 0,71 WET 0,64 0,74	



BAITA BIANCO

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN
 REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE
 GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ



FONDI - TILES

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
16,5x100 6.5"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72730	47	MQ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
4,8x100 battiscopa	10 ^{MM} 0.4"	72825	14	ML
4,8x50 battiscala dx	10 ^{MM} 0.4"	72830	19	ST
4,8x50 battiscala sx	10 ^{MM} 0.4"	72835	19	ST
33x100 gradino costa retta	10 ^{MM} 0.4"	72840	135	PZ
33x100 angolare dx	10 ^{MM} 0.4"	72846	225	PZ
33x100 angolare sx	10 ^{MM} 0.4"	72854	225	PZ



16.5x100
6.5"x40"

CONFORME A NORME | UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance	RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	RESISTENZA AL GELO Frost resistance	RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance
UNI EN ISO 10545-04	UNI EN ISO 10545-05	UNI EN ISO 10545-06	UNI EN ISO 10545-09	UNI EN ISO 10545-12	UNI EN ISO 10545-13

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance	RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot	COF Static coefficient of friction	D.COF Dynamic coefficient of friction	CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
UNI EN ISO 10545-14	DIN 51130	DIN 51097	ASTM C 1028	DRY 0,71 WET 0,64 0,74	



BAITA GRIGIO

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN
 REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE
 GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ



FONDI - TILES

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
16,5x100 6.5"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72732	47	MQ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
4,8x100 battiscopa	10 ^{MM} 0.4"	72826	14	ML
4,8x50 battiscala dx	10 ^{MM} 0.4"	72831	19	ST
4,8x50 battiscala sx	10 ^{MM} 0.4"	72836	19	ST
33x100 gradino costa retta	10 ^{MM} 0.4"	72841	135	PZ
33x100 angolare dx	10 ^{MM} 0.4"	72847	225	PZ
33x100 angolare sx	10 ^{MM} 0.4"	72855	225	PZ



16.5x100
6.5"x40"

CONFORME A NORME | UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture UNI EN ISO 10545-04	 RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance UNI EN ISO 10545-05	 RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion UNI EN ISO 10545-06	 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance UNI EN ISO 10545-09	 RESISTENZA AL GELO Frost resistance UNI EN ISO 10545-12	 RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance UNI EN ISO 10545-13
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance UNI EN ISO 10545-14	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance R10 DIN 51130	 RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot A+B+C DIN 51097	 COF Static coefficient of friction DRY 0,71 WET 0,64 ASTM C 1028	 D.COF Dynamic coefficient of friction 0,74	 CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

BAITA INDICAZIONI DI POSA

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

Al fine di ottenere un miglior risultato estetico, si consiglia, prima della posa, di stendere almeno 4 mq di prodotto per verificare la distribuzione cromatica, alternando e orientando i pezzi al fine di ottenere una piacevole stonalizzazione della grafica delle piastrelle.


In order to obtain a better aesthetic result, it is advisable to apply at least 4 square meters of product to check colour distribution, alternating and orienting the pieces in order to obtain a nice shading effect on the tiles. We recommend color-on-color grouting using 2 mm spacers throughout the surface.

Afin d'obtenir un meilleur résultat esthétique, il est conseillé d'étendre au moins 4 m² de produit avant la pose pour vérifier la répartition chromatique, en alternant et orientant les pièces de façon à obtenir une multiplicité de tons agréable du graphisme des carreaux. Il est conseillé de rejointoyer dans la teinte en maintenant un joint constant de 2 mm.


Para obtener un mejor resultado estético, se recomienda, antes de la colocación, aplicar al menos 4 m² de producto para verificar la distribución cromática, alternando y orientando las piezas para obtener una agradable tonalidad de los gráficos de las baldosas. Se recomienda un rejunte del mismo color, manteniendo una junta constante de 2 mm.

Um ein besseres ästhetisches Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir Ihnen vor dem Verlegen etwa 4 Quadratmeter des Produkts auszulegen. So können Sie die Farbgebung sehen und Fliesen austauschen und umdrehen, damit Farbe und Grafik der Fliesen nach dem Verlegen ansprechend wirken. Wir empfehlen eine Verfugung in derselben Farbe, wobei die Fugen konstant 2 mm breit sein sollten.


Для получения лучшего эстетического результата перед укладкой желательна разложить плитку квадратом площадью не менее 4 кв.м и проверить распределение цвета, чередуя и ориентируя элементы так, чтобы получить приятные контрасты плиточного рисунка. Рекомендуем использование штукатурки в единой цветной гамме с шириной шва 2 мм.




SCHEMA NR 121: 16,5x100_6,5"x40" - 100 %



SCHEMA NR 113: 16,5x100_6,5"x40" - 100 %








SCHEMA NR 139: 16,5x100_6,5"x40" - 100 %



SCHEMA NR 135: 16,5x100_6,5"x40" - 100 %

CARATTERISTICHE TECNICHE BAITA Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Características técnicas - Technische Eigenschaften - Технические характеристики Spessore mm. 10 - thickness 0.4" - Epaisseur - Espesor - Stärke - Толщина	VALORI TIPICI Typical values Valeurs typiques Typische Werte Характерные значения	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte Предусмотренные предельные значения
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorción de agua - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Водопоглощение UNI EN ISO 10545-03	<= 0,5%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Carga de rotura - Résistance aux chocs - Bruchlast - Разрушающее усилие UNI EN ISO 10545-04	>1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistencia a la flexión - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб UNI EN ISO 10545-04	>35N/mm ²	35 N/mm ² min UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Resistencia al choque - Résistance aux chocs - Stoßfestigkeit - Сопротивление удару UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e> 0,87 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient - Коэффициент возврата	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Resistencia a la abrasión profunda - Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabriebfestigkeit Sтойкость к глубокому истиранию UNI EN ISO 10545-06	<= 175 mm ³	175 mm ³ max UNI EN 14411 G
DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatación térmica lineal - Dilatation thermique linéaire - Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение UNI EN ISO 10545-08	6,4 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Resistencia al choque térmico - Résistance aux chocs thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit - Стойкость к тепловым перепадам UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' Determination of moisture expansion - Dilación causada por la humedad - Détermination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit - Расширение под воздействием влажности UNI EN ISO 10545-10	0,1%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Resistencia al hielo - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозостойкость UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	RICHIESTA Required - Solicitud - Requite - Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Resistencia al ataque químico - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit - Стойкость к химическому воздействию UNI EN ISO 10545-13	UA ULC - UHC	UB Min. - UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC - From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC - Von ULA auf ULC von UHA auf UHC - От ULA до ULC от UHA до UHC
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Resistencia a las manchas - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 5	Classe 3 min Class 3 min - Clase 3 min - Catégorie 3 min - Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Resistencia al deslizamiento - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению DIN 51130	R 10	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 a R13 - De R9 à 13 - Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Resistencia al deslizamiento con pies descalzos - Résistance au glissement pieds nus - Rutschfestigkeit fuer den Barfußbereich - Сопротивление скольжению при хождении босиком DIN 51097	A+B+C	Da A a C From A to C - De A a C - De A à C - Von A auf C - От A до C GUV 26.17
DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción estática - Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента статического трения сухая поверхность мокрая поверхность ASTM C 1028	DRY 0,71 - WET 0,64	
DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción dinámica - Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента динамического трения сухая поверхность мокрая поверхность	WET 0,74	
STONALIZZAZIONE Shade Variation - Dénuancement - Variedad de tonalidades - Farbspiel - Разнотонность	V4	V1 Uniforme - Uniform - Uniforme - Uniforme - Gleichmäßig - Однородная - V2 Leggera - Light - Légère - Ligera - Leicht - Легкая - V3 Media - Medium - Moyenne - Media - Mittel - Средняя - V4 Alta - High - Haute - Alta - Hoch - Высокая

	formato cm size cm format cm Format cm	pezzi scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq. mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Palette	mq. pallet sq. mt. pallet mq. pallet Qm. Palette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Palette europallet 80x120	
SUPERFICIE NATURALE CON 3 STRUTTURE MIX - RETTIFICATO								
	16,5x100 6.5"x40"	fondo	6	0,99	22	48	47,52	1056
	4,8x100 1.9"x40"	battiscopa	10	ml 10	11,3	60	30	
	4,8x50 1.9"x20"	battiscala sx dx	20	st 10	14			
	33x100 13"x40"	gradino costa retta	2	pz 2	15			
	33x100 13"x40"	angolare costa retta sx dx	1	pz 1	7,8			

per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%

IT I prodotti Cerdomus S.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus S.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Cerdomus S.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà. Le foto e le descrizioni dei prodotti di Cerdomus riportate sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari sono puramente illustrative. I colori e le caratteristiche estetiche, pur essendo quanto più fedeli possibile, dipendono dai processi di stampa di volta in volta adottati. Inoltre successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari il processo produttivo potrebbe subire variazioni o aggiustamenti tecnologici tali da incidere sull'estetica del prodotto, dando origine a lievi variazioni cromatiche o di grafica. Il prodotto potrebbe pertanto presentare delle differenze rispetto a quanto mostrato o descritto nei materiali pubblicitari di Cerdomus.

EN Cerdomus S.r.l. products comply with the standards in force at present. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades any other data contained in the Cerdomus S.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. Cerdomus S.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to faithfully reproduce them on paper. The photos and descriptions of Cerdomus products shown in the catalogues and other advertising materials are to be intended for illustration purposes. Colours and aesthetic characteristics, though aiming to be as faithful as possible, depend on the printing processes adopted from time to time. Furthermore, following the publication of advertising materials, production processes may undergo changes or technological adjustments, such as to affect the aesthetics of the product, thus giving rise to mild colour or pattern variations. The product may therefore show differences from what is shown or described in Cerdomus advertising materials.

FR Les produits de Cerdomus S.r.l. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les indications éventuelles de poids, de mesures, de dimensions, de couleurs, de tonalités et autres informations contenues dans tout le matériel de démonstration de Cerdomus S.r.l. ont un caractère purement indicatif et non contractuel. Cerdomus S.r.l. est susceptible de modifier les informations techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, dans la mesure où elles ne peuvent être reproduites sur du papier imprimé avec une fidélité absolue. Les photos et les descriptions des produits Cerdomus présentes dans les catalogues et sur les autres supports publicitaires sont strictement à titre d'illustration. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques, bien qu'étant le plus fidèles possible, dépendent des procédés d'impression adoptés d'une fois sur l'autre. De plus, après la publication des supports publicitaires, le processus de production pourrait faire l'objet de modifications ou d'ajustements technologiques tels qu'ils pourraient avoir une incidence sur l'esthétique du produit, donnant lieu à de légères variations chromatiques ou graphiques. Le produit pourrait également présenter des différences par rapport aux photos ou descriptions contenues dans les supports publicitaires de Cerdomus.

DE Die Cerdomus S.r.l. Produkte erfüllen die derzeit geltenden Vorschriften. Angaben, die im gesamten Anschauungsmaterial von Cerdomus S.r.l. zu Gewichten, Maßwerten, Größen, Farben, Farbönen oder sonstigen Daten gemacht werden, haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich. Cerdomus S.r.l. behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten zu ändern. Die Farben und optischen Eigenschaften der Produkte haben rein informativen Charakter, weil sie nicht völlig originalgetreu auf bedrucktem Papier wiedergegeben werden können. Die in den Katalogen und sonstigen Werbematerialien enthaltenen Fotos und Beschreibungen der Cerdomus Produkte dienen reinen Anschauungszwecken. Die Farben und optischen Eigenschaften sind zwar so originalgetreu wie möglich wiedergegeben, hängen aber von den jeweils verwendeten Druckverfahren ab. Außerdem ist es möglich, dass der Fertigungsprozess nach der Veröffentlichung der Werbematerialien Änderungen oder technische Anpassungen erfährt, die sich auf die optischen Merkmale des Produktes auswirken und somit zu leichten farblichen oder grafischen Abweichungen führen. Das Produkt könnte demzufolge Unterschiede zu dem aufweisen, was in den Werbematerialien von Cerdomus dargestellt oder beschrieben ist.

IT I prodotti Cerdomus rispondono a diversi requisiti dello standard LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): un sistema di parametri per l'edilizia sostenibile che indica l'efficienza ambientale ed energetica degli edifici. Si tratta di un sistema di rating per lo sviluppo di edifici verdi. Il Leed attribuisce crediti per ciascuno dei requisiti di sostenibilità. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione dell'edificio.

EN Cerdomus products meet different requirements of the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) standard: a set of sustainable building requirements which rank the energy and environmental efficiency of buildings. Effectively, it's a ratings system for green buildings. Under the LEED system, points are awarded for each sustainability requirement which is met. The point score determines the degree of certification awarded to the building.

FR Les produits Cerdomus répondent aux différentes exigences du LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): un système de paramètres pour la construction durable qui indique l'efficacité environnementale et énergétique des bâtiments. Il s'agit d'un système d'évaluation pour le développement de bâtiments verts. Le Leed attribue des crédits pour chaque exigence de durabilité. Le niveau de certification du bâtiment dépend de la somme des crédits.

DE Die Produkte von Cerdomus entsprechen den verschiedenen Anforderungen des LEED Standards (Leadership in Energy & Environmental Design): Dieses Parametersystem für nachhaltiges Bauen benennt die Umwelt- und Energieeffizienz von Gebäuden. Es handelt sich um ein Rating-System für die Entwicklung "grüner" Gebäude. Leed vergibt Punkte für jede Nachhaltigkeitsanforderung. Aus der Summe der Punkte ergibt sich die Zertifizierungsstufe des Gebäudes.


IT I prodotti Cerdomus contribuiscono ai crediti Leed per l'utilizzo di una percentuale di materiale riciclato superiore al 40% e rientrando nella classificazione dei materiali a bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC). I colori più chiari delle collezioni Cerdomus sono inoltre in grado di ridurre al minimo gli effetti sul microclima di pavimentazioni, rivestimenti e coperture esterne (effetto isola di calore), in quanto dotati di un idoneo indice di riflettanza solare.

EN Cerdomus products contribute to earn LEED points since they contain over 40% of recycled materials and fall within the class of materials that emit a low amount of volatile organic compounds (VOCs). Light-coloured Cerdomus collections also minimise the impact on the microclimate of floors, tiling and external roofs (heat island effect) since they show a suitable solar reflectance index.

FR Les produits Cerdomus contribuent aux crédits Leed grâce à l'utilisation d'un pourcentage de matériau recyclé supérieur à 40% et rentrant dans la classification des matériaux à faible émission de composés organiques volatils (COV). Les couleurs plus claires des collections Cerdomus sont également en mesure de réduire au minimum les effets sur le microclimat des carrelages, revêtements et couvertures externes (effet d'isolation contre la chaleur), car elles possèdent un indice de réflectance solaire approprié.

DE Die Produkte von Cerdomus tragen zu den Leed-Punkten durch die Verwendung eines Anteils von über 40% an Recyclingmaterial bei. Sie fallen unter die Klassifizierung von Materialien mit geringen Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Die hellsten Farben der Kollektionen von Cerdomus können außerdem die Wirkungen auf das Mikroklima von Fußböden, Wandverkleidungen und Dächern reduzieren (Wärmeiselleffekt), da sie einen entsprechenden Index des Reflexionsvermögens SRi besitzen.





Cerdomus s.r.l.

Via Emilia Ponente 1000
48014 Castel Bolognese
Ravenna Italy
tel 0039 0546 652111
fax 0039 0546 50010
www.cerdomus.com
info@cerdomus.com


made in cerdomus



Ceramics of Italy

